



SYNLAWN®

Plant-Based Artificial Grass

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNFLFESCUE 100

Con hojas de césped multicolores altas y realistas, este estilo de césped exuberante ofrece suavidad, realismo y temperaturas superficiales más frías, gracias a la tecnología HeatBlock™. Esto lo convierte en una variedad de césped ideal para aplicaciones de césped y paisajismo.

SKU	SYN70
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Manzana
Denier de zona de hierba	10,800 / 6
Hilo/Color de zona de paja	PE / Beige / Tostado
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	S + Omega
Altura de la pila terminada	2"
Peso de la pila terminada	100 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	128 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 300 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™ HeatBlock™ Deluster UV Stabilizers
Datos de prueba	USDA SYSTEM, ASTM D2859, E648, F1292, F1951, LIBRA DE PFA'S



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



DRENAJE ÓPTIMO >300" POR HORA



TECNOLOGÍA HEATBLOCK™



CÉSPED MULTICOLORES SUAVES

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN. COMUNÍQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



PAISAJE



MASCOTAS



REPRODUCIR



SYNLAWN®

a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

HECHO EN



EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

12/01/2022

Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	S + Omega	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Beige / Tostado		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	2	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	100	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	128	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 300	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-