



SYNFESCUE 60

El realismo deslumbrante y la elegancia lujosa se combinan para crear uno de nuestros estilos de césped más populares: una excelente opción para aplicaciones de césped y paisajismo.

SKU	SYN60
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Manzana
Denier de zona de hierba	10,800 / 6
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	S + Omega
Altura de la pila terminada	1 5/8"
Peso de la pila terminada	60 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	88 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 300 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™ HeatBlock™ Deluster, UV Stabilizers
Datos de prueba	USDA SYSTEM, ASTM D2859, E648, F1292, F1951, LIBRE DE PFA's

- GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE
- DRENAJE ÓPTIMO >300" POR HORA
- TECNOLOGÍA HEATBLOCK™
- IDEAL PARA UNA ESTÉTICA DE CÉSPED NATURAL

PREGUNTE POR NUESTRO...
SISTEMA DE RELLENO ORGÁNICO CERTIFICADO POR LA USDA

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 75%
FP

SYNFescue 60 es un sistema de césped artificial de base biológica certificado por USDA en combinación con relleno orgánico, capaz de mostrar una etiqueta única de USDA que destaca su porcentaje de contenido de base biológica.

PAISAJE —
 MASCOTAS —
 REPRODUCIR —
 TECHO



Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	S + Omega	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Construcción de tela	Tufted	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Limited Lifetime
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	1 5/8	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	60	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	88	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 300	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-