



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNRYE 200

Su seguridad y el rendimiento inigualables lo convierten en el césped perfecto para áreas peatonales de alto tránsito, incluidos edificios de oficinas y escuelas. CON CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO ASTM E108 CLASE A, tecnología HeatBlock™ integrada y protección UV que refleja la luz, que puede dañar las superficies.



ANTIMICROBIANO
SANITIZED®

REFLECTANTE IR
DUALCHILL™

ANTIESTÁTICO
STATBLOCK™

TECNOLOGÍA SUPER YARN™



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



RESPALDO A BASE DE PLANTAS ENVIROLOC+™



DESLUSTRAR + PROTECCIÓN UV




CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

SKU	SR200
Hilo/Color de zona de hierba	Nailon / Verde campo / Oliva
Denier de zona de hierba	8,400 / 16
Hilo/Color de zona de paja	Nailon / Verde campo
Denier de zona de paja	4,200 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Diamante Mono
Altura de la pila terminada	1 1/8"
Peso de la pila terminada	60 oz.
Apoyo	18 / 18 PP 2 partes / 22oz EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	88 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 500 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™, HeatBlock™, Estabilizadores UV
Datos de prueba	USDA SYSTEM, ASTM E108 CLASS A, D2859, E84, E648, F1292, F1951, IPEMA, LIBRE DE PFA's

PREGUNTE POR NUESTRO...

SISTEMA DE RELLENO ORGÁNICO CERTIFICADO POR LA USDA



USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 88%

SYNAugustine 347 es un sistema de césped artificial de base biológica certificado por USDA en combinación con relleno orgánico, capaz de mostrar una etiqueta única de USDA que destaca su porcentaje de contenido de base biológica.



TECHO



PAISAJE



REPRODUCIR



GOLF



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

HECHO EN



EE. UU.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

12/01/2022

Polímero de hilo primario	Nailon	Respaldo principal	18/18 PP 2 partes
Sección transversal de hilo	Diamante Mono	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Oliva	Denier/extremos de hilo PE	8,400 / 16
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	4,200 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Nailon	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo		

TELA DE ACABADO	ENGLISH SYSTEM		ASTM TEST
<i>Especificación nominal</i>	<i>Value</i>	<i>Unidades</i>	<i>Method</i>
Altura de la pila (nominal)	1 1/8	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	60	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	88	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	12,600	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 500	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-