



SYNBLUE 545

Esta hermosa variedad de césped artificial combina a la perfección la apariencia realista de las suaves fibras de césped multicolores con los colores naturales de su trama de paja. Esta combinación innovadora garantiza un nivel de realismo y confiabilidad sin comparación, lo que la convierte en la opción ideal para mejorar la estética y la funcionalidad de los espacios al aire libre, los jardines residenciales y los paisajes comerciales.

SKU	BL545
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Oliva / Tostado
Denier de zona de hierba	10,500 / 7
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	S + W + Diamante
Altura de la pila terminada	1 1/2"
Peso de la pila terminada	55 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	84 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 400 pulgadas p/hr
Características	Sanitized® EnviroLoc+™
Datos de prueba	ASTM D2859, E648, EN12616, CAL 1350



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



DRENAJE ÓPTIMO >300" POR HORA



APTO PARA USO EN TODOS LOS CLIMAS Y REGIONES



IDEAL PARA APLICACIONES DE CÉSPED Y PAISAJISMO

INSTALLATION DETAILS AVAILABLE AT



CADdetails

MasterSpec®

NOT TO SCALE. FOR ILLUSTRATION ONLY.
CONTACT YOUR LOCAL SYNLAWN FOR INSTALLATION.



PAISAJE



MASCOTAS



REPRODUCIR





Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	S + W + Diamond	Tipo de recubrimiento	22oz. EnviroLoc+™
Color estándar	Verde campo / Oliva / Manzana / Tostado	Denier/extremos de hilo PE	10,500 / 7
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
Especificación nominal	Valor	Unidades	Método
Altura de la pila (nominal)	1 1/2	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	55	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	84	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,500	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 300	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

