



# SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



## SYNPRO 90

La versatilidad y la belleza hacen de este césped una excelente opción para aplicaciones de jardín y paisajismo con fibras de césped frondosas y suaves al tacto que se combinan para crear un hermoso estilo de césped con excelente durabilidad y resistencia.

SKU	SYN90
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Oliva
Denier de zona de hierba	8,000 / 8
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige
Denier de zona de paja	3,600 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Mini C
Altura de la pila terminada	1 3/4"
Peso de la pila terminada	90 oz.
Apoyo	(2) 13 pic PP / 20oz Black PU
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	116 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 250 pulgadas p/hr
Características	
Datos de prueba	ASTM D2859, E648, EN12616, F1292, RCRA 8 TCLP



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



DURADERO Y RESISTENTE



APTO PARA USO EN TODOS LOS CLIMAS Y REGIONES



IDEAL PARA UNA ESTÉTICA DE CÉSPED NATURAL

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®

NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.  
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



SYNLAWN®  
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN  
  
EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	(2) 13 pic PP
Sección transversal de hilo	Mini C	Tipo de recubrimiento	Black PU
Color estándar	Verde campo / Oliva	Denier/extremos de hilo PE	8,000 / 8
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	3,600 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	1 3/4	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	90	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso total de la tela	116	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso del revestimiento secundario	20	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	11,600	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 60	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 8	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 250	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

