




# SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



## SYNPRO PLAY

Las fibras entrelazadas de nailon más polietileno crean un césped multiusos suave y extremadamente duradero, perfecto para aplicaciones de juego en interiores o exteriores con mucho tráfico, incluidos patios de juegos de escuelas, áreas recreativas multiuso y zonas de actividad en el vecindario.

powered by:

### TRIONIC PLUS



### TECNOLOGÍA SUPER YARN™

ANTIMICROBIANO  
**SANITIZED®**

REFLECTANTE IR  
**DUALCHILL™**

ANTIESTÁTICO  
**STATBLOCK™**



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



DRENAJE ÓPTIMO >1,000" POR HORA



FUSIBLES DE NAILON + PE POLÍMEROS DE PASTO



IDEAL PARA ÁREAS DE JUEGO DE ALTO TRÁFICO

SKU	SYNSP PET
Hilo/Color de zona de hierba	<b>TRIONIC PLUS™:</b> Nylon+PE / Verde campo/Oliva/Manzana
Denier de zona de hierba	9,900/9
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Mono leyenda
Altura de la pila terminada	1"
Peso de la pila terminada	58 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	86 oz.
Lazo de mechón	> 8 lbs.
Permeabilidad	> 1,000 inches p/hr
Características	Sanitized®, DualChill™, StatBlock™, EnviroLoc+™, SuperDrain+™, Deslustrar, Estabilizadores UV
Datos de prueba	ASTM D2859, F1292, F1551, F1951, CAL 1350, IPEMA

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®



NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.  
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



REPRODUCIR



SYNLAWN®  
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN  
  
EE. UU.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Nylon + PE	Primary Backing	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	Mono leyenda	Coating Type	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo/Oliva/Manzana	PE Yarn Denier / Ends	10,800 / 6
Fabric Construction	Con mechón	Texturized Thatch Denier / Ends	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Warranty Period	Tiempo de vida limitado
Secondary Yarn Color	Verde campo/Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	1	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	58	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso total de la tela	86	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 1,000	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

