



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNRYE 200

El césped perfecto para múltiples aplicaciones con seguridad y rendimiento sin igual para áreas de mucho tránsito peatonal, incluidos edificios de oficinas y escuelas. **CERTIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO ASTM E108 DE CLASE A** con HeatBlock™ y protección UV que refleja la luz, que puede dañar las superficies.

SKU	SR200
Hilo/Color de zona de hierba	Nailon / Verde campo
Denier de zona de hierba	8,400 / 16
Hilo/Color de zona de paja	Nailon / Verde campo
Denier de zona de paja	4,200 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Diamante Mono
Altura de la pila terminada	1 1/8"
Peso de la pila terminada	60 oz.
Apoyo	18/18 PP 2 partes / 22oz EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	88 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 500 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™, HeatBlock™, Estabilizadores UV
Datos de prueba	USDA SYSTEM, ASTM E108 CLASS A FIRE, C518, D2859, E84, E648, F1292, F1951

- CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO
- GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE
- UV PROTEGIDO DE LA LUZ REFLECTANTE
- PARA ROOFTOPS Y PATIOS DE JUEGOS DE ALTO TRÁFICO

PREGUNTE POR NUESTRO...
SISTEMA DE RELLENO ORGÁNICO CERTIFICADO POR LA USDA



SYNAugustine 347 es un sistema de césped artificial de base biológica certificado por USDA en combinación con relleno orgánico, capaz de mostrar una etiqueta única de USDA que destaca su porcentaje de contenido de base biológica.



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN
 EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Nailon	Respaldo principal	18/18 PP 2 partes
Sección transversal de hilo	Diamante Mono	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo	Denier/extremos de hilo PE	8,400 / 16
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	4,200 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Nailon	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo		

TELA DE ACABADO	ENGLISH SYSTEM		ASTM TEST
<i>Especificación nominal</i>	<i>Value</i>	<i>Unidades</i>	<i>Method</i>
Altura de la pila (nominal)	1 1/8	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	60	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	88	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	12,600	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 500	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

